Metallische Schutzschicht

Die Erfindung betrifft eine metallische Schutzschicht nach 5 Anspruch 1 und ein Schichtsystem nach Anspruch 3.

Metallische Schutzschichten zum Schutz eines Bauteils, insbesondere eines Bauteils, das aus einer Superlegierung auf Eisen-, Nickel- oder Kobaltbasis besteht, gegen Korrosion und Oxidation insbesondere bei hohen Temperaturen, wobei das Bauteil, insbesondere ein Bauteil einer Dampf- oder Gasturbine, bei einer hohen Temperatur mit einem Rauchgas oder dergleichen zu beaufschlagen ist, sind allgemein bekannt.

10

25

Die meisten dieser Schutzschichten sind unter dem Sammelnamen MCrAlX bekannt, wobei M für mindestens eines der Elemente aus der Gruppe umfassend Eisen, Kobalt und Nickel steht und weitere wesentliche Bestandteile Chrom, Aluminium und X=Yttrium, wobei letzteres auch ganz oder teilweise durch ein diesem äquivalentes Element aus der Gruppe umfassend Scandium und die Elemente der seltenen Erden ersetzt sein kann.

Typische Beschichtungen dieser Art sind aus den US-Patenten 4,005,989 und 4,034,142 bekannt. Aus dem letztgenannten Patent ist außerdem bekannt, dass ein zusätzlicher Anteil an Silizium die Eigenschaften von Schutzschichten des oben genannten Typs weiter verbessern kann.

Aus der EP-A 0 194 392 sind weiterhin zahlreiche spezielle

Zusammensetzungen für Schutzschichten mit Beimischungen weiterer Elemente für verschiedene Anwendungszwecke bekannt. Dabei ist auch das Element Rhenium mit Beimischungen bis 10 %

Gewichtsanteil neben vielen anderen wahlweise beifügbaren Elementen erwähnt. Wegen wenig spezifizierter weiterer

Bereiche für mögliche Beimischungen ist jedoch keine der angegebenen Schutzschichten für besondere Bedingungen qualifiziert, wie sie beispielsweise an Laufschaufeln und

Leitschaufeln von Dampf- oder Gasturbinen mit hohen Eintrittstemperaturen, die über längere Zeiträume betrieben werden müssen, auftreten.

Schutzschichten, die Rhenium enthalten, sind auch aus dem US-Patent 5,154,885, der EP-A 0 412 397, der DE 694 01 260 T2 und der WO 91/02108 A1 bekannt. Die aus diesen Dokumenten insgesamt entnehmbare Offenbarung ist vorliegender Offenbarung in vollem Umfang zuzurechnen.

10

Ausführungen zum Aufbringen einer Schutzschicht auf ein thermisch hoch zu belastendes Bauteil einer Gasturbine sind der EP 0 253 754 91 zu entnehmen.

- Die Bemühung um die Steigerung der Eintrittstemperaturen 15 sowohl bei stationären Dampf- und Gasturbinen als auch bei Flugtriebwerken hat auf dem Fachgebiet der Gasturbinen eine große Bedeutung, da die Eintrittstemperaturen wichtige Bestimmungsgrößen für die mit Gasturbinen erzielbaren thermodynamischen Wirkungsgrade sind. Durch den Einsatz speziell 20 entwickelter Legierungen als Grundwerkstoffe für thermisch hoch zu belastende Bauteile wie Leit- und Laufschaufeln, insbesondere durch den Einsatz einkristalliner Superlegierungen, sind Eintrittstemperaturen von deutlich über 1000° C möglich. Inzwischen erlaubt der Stand der Technik Ein-25 trittstemperaturen von 950° C und mehr bei stationären Gasturbinen sowie 1100° C und mehr in Gasturbinen von Flugtriebwerken.
- 30 Beispiele zum Aufbau einer Turbinenschaufel mit einem einkristallinen Substrat, die ihrerseits komplex aufgebaut sein kann, gehen hervor aus der WO 91/01433 Al.
- Während die physikalische Belastbarkeit der inzwischen entwickelten Grundwerkstoffe für die hoch belasteten Bauteile im
 Hinblick auf mögliche weitere Steigerungen der Eintrittstemperaturen weitgehend unproblematisch ist, muss zur Erzielung

einer hinreichenden Beständigkeit gegen Oxidation und Korrosion auf Schutzschichten zurückgegriffen werden. Neben der hinreichenden chemischen Beständigkeit einer Schutzschicht unter den Angriffen, die von Rauchgasen bei Temperaturen in der Größenordnung von 1000° C zu erwarten sind, muss eine 5 Schutzschicht auch genügend gute mechanische Eigenschaften, nicht zuletzt im Hinblick auf die mechanische Wechselwirkung zwischen der Schutzschicht und dem Grundwerkstoff, haben. Insbesondere muss die Schutzschicht hinreichend duktil sein, um eventuellen Verformungen des Grundwerkstoffes folgen zu 10 können und nicht zu reißen, da auf diese Weise Angriffspunkte für Oxidation und Korrosion geschaffen würden. Hierbei kommt typischerweise das Problem auf, dass eine Erhöhung der Anteile von Elementen wie Aluminium und Chrom, die die Beständigkeit einer Schutzschicht gegen Oxidation und Korrosion 15 verbessern können, zu einer Verschlechterung der Duktilität der Schutzschicht führt, so dass mit einem mechanischen Versagen, insbesondere der Bildung von Rissen, bei einer in einer Gasturbine üblicherweise auftretenden mechanischen Belastung zu rechnen ist. Beispiele für die Verringerung der 20 Duktilität der Schutzschicht durch die Elemente Chrom und Aluminium sind im Stand der Technik bekannt.

Dementsprechend liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, eine Schutzschicht und ein Schichtsystem anzugeben, die eine gute Hochtemperaturbeständigkeit in Korrosion und Oxidation aufweist, eine gute Langzeitstabilität aufweisen und die außerdem einer mechanischen Beanspruchung, die insbesondere in einer Dampf- oder Gasturbine bei einer hohen Temperatur zu erwarten ist, besonders gut angepasst sind.

Zur Lösung dieser Aufgabe wird eine Schutzschicht und ein Schichtsystem umfassend diese Schutzschicht zum Schutz eines Bauteils gegen Korrosion und Oxidation bei einer hohen Temperatur angegeben, welche im Wesentlichen aus folgenden

Elementen zusammengesetzt ist (Angabe der Anteile in Gewichtsprozent):

- 11,5 bis 20,0 wt% Chrom,
 - 0,3 bis 1,5 wt% Silizium,
- 5 0,0 bis 1,0 wt% Aluminium,
 - 0,0 bis 0,7 wt% Yttrium und/oder zumindest ein Metall aus der Gruppe umfassend Scandium und die Elemente der Seltenen Erden,

Rest Eisen sowie herstellungsbedingte Verunreiniqungen.

10

Insbesondere besteht die metallische Schutzschicht aus 12,5 bis 14,0 wt% Chrom,

- 0,5 bis 1,0 wt% Silizium,
- 0,1 bis 0,5 wt% Aluminium,
- 0,0 bis 0,7 wt% Yttrium und/oder zumindest ein Metall aus der Gruppe umfassend Scandium und die Elemente der Seltenen Erden,

Rest Eisen sowie herstellungsbedingte Verunreiniqungen.

20

In den Figuren ist die Erfindung näher erläutert.

Es zeigen

Figur 1, 2 beispielhafte Anordnungen der Schutzschicht,

- 25 Figur 3 eine Gasturbine,
 - Figur 4 eine Brennkammer und
 - Figur 5 eine Dampfturbine.
- 30 Figur 1 zeigt eine beispielhafte Anordnung einer metallischen Schutzschicht 7 eines Schichtsystems 1.
 - Die metallische Schutzschicht 7 ist auf einem Substrat 4 angeordnet und bildet in diesem Fall die äußere Schicht des Schichtsystems 1.

In Figur 2 stellt die metallische Schutzschicht 7 eine Zwischenschicht im Schichtsystem 1 dar.

Die metallische Schutzschicht 7 ist ebenfalls auf einem Substrat 4 angeordnet, jedoch ist auf der metallischen Schutzschicht 7 eine weitere, beispielsweise eine keramische Schicht 10 vorhanden.

Die beschriebene Schutzschicht 7 wirkt beispielsweise auch als Haftvermittlerschicht für die Schicht 10 auf dem Substrat 4.

10 Andere oder weitere metallische und/oder keramische Schichten können vorhanden sein.

Auf diese Schicht 7 kann insbesondere eine Aluminiumoxidschicht aufgebracht oder erzeugt werden.

Die keramische Schicht 10 ist insbesondere eine Wärmedämmschicht auf Zirkonoxidbasis. Dies kann teilweise- oder vollständig stabilisiertes Zirkonoxid sein. Weitere keramische Materialien für die keramische Wärmedämmschicht 10 sind denkbar.

20

Ebenso sind alle Beschichtungsverfahren denkbar, um die metallische Schutzschicht 7 und/oder die keramische Schicht 10 auf das Substrat 4 bzw. auf die metallische Schutzschicht 7 aufzubringen.

- 25 Solche Schichtsysteme 1 können, wie oben schon erläutert, für Bauteile in einer Gasturbine 100 (Fig. 3) sowie in einer Dampfturbine 300, 303 (Fig.5) oder Flugzeugturbine verwendet werden.
- Die Schichtsysteme 1 können bei neu hergestellten Bauteilen oder auch bei wieder aufgearbeiteten Bauteilen verwendet werden.

Stark beanspruchte Bauteile, insbesondere Turbinenschaufeln 354, 357, 366 (Fig. 5) 120, 130 (Fig. 3) werden in vielen

Fällen, nach dem Einsatz wieder aufgearbeitet, indem die äußeren Schichten 7, 10 sowie weitere Korrosions- oder Oxidationsschichten entfernt werden. Ebenso wird das Bauteil

(Substrat 4) dabei überprüft auf Risse, die gegebenenfalls repariert werden.

Danach kann das Bauteil (Substrat 4) wieder mit einer metallischen Schutzschicht 7 versehen werden, um ein Schichtsystem 1 zu bilden.

5

10

Die Schutzschicht 7 weist bei guter Korrosionsbeständigkeit eine besonders gute Beständigkeit gegen Oxidation auf und zeichnet sich auch durch besonders gute Duktilitätseigenschaften aus, so dass sie besonders qualifiziert ist für die Anwendung in einer Dampfturbine insbesondere bei einer weiteren Steigerung der Eintrittstemperatur.

Die Zusammensetzung der Schutzschicht 7 auf Eisenbasis zeigt 15 besonders gute Eigenschaften, insbesondere kann die Schutzschicht 7 sehr gut auf ferritischen Substraten 4 aufgebracht werden.

Dabei können die thermischen Ausdehnungskoeffizienten α von Substrat 4 und Schutzschicht 7 sehr gut angeglichen werden,

- d.h. bis zu 10% Unterschied sind möglich, oder gleich sein, so dass es zu keinem thermisch verursachten Spannungsaufbau zwischen Substrat 4 und Schutzschicht 7 kommt (thermal mismatch), der ein Abplatzen der Schutzschicht 7 verursachen könnte.
- 25 Gleiche thermische Ausdehnungskoeffizient bedeutet, dass die Unterschiede höchstens so groß sind, dass es bei den Einsatztemperaturen zu keinen thermisch induzierten Spannungen kommt.

Dies ist besonders wichtig, da bei ferritischen Werkstoffen
des Substrats 4 oft keine Wärmebehandlung zur
Diffusionsanbindung der Schicht 7 an das Substrat 4
durchgeführt wird, da das ferritische Substrat 4 abschließend
vergütet ist und keiner weiteren Wärmebehandlung in der Nähe
oder oberhalb der Temperatur der letzten Wärmebehandlung

35 (Anlassbehandlung) ausgesetzt werden sollte.

Die Schutzschicht 7 eignet sich besonders zum Schutz eines ferritischen Bauteils gegen Korrosion und Oxidation bei Temperaturen bis 800°C, insbesondere bis 650°C.

5 Die Schutzschicht 7 haftet größtenteils oder ausschließlich durch Adhäsion auf dem Substrat 4.

Die Dicke der Schutzschicht 7 auf dem Bauteil 1 wird vorzugsweise auf einen Wert zwischen etwa 100 μm und 300 μm bemessen.

Die Schutzschicht 7 eignet sich auch besonders zum Schutz eines Bauteils gegen Korrosion und Oxidation, während das Bauteil bei einer Materialtemperatur um etwa 950° C, bei Flugturbinen auch um etwa 1100° C, mit einem Rauchgas beaufschlagt wird.

Die Schutzschicht 7 gemäß der Erfindung ist damit besonders qualifiziert zum Schutz eines Bauteils einer Dampf- 300, 303 (Fig. 5) oder Gasturbine 100 (Fig. 3), insbesondere einer Leitschaufel 130, Laufschaufel 120 oder anderen Komponente (Gehäuseteile), die mit heißem Dampf oder Gas vor oder im Turbinenteil der Dampf- oder Gas-Turbine beaufschlagt wird.

25

20

10

15

Das Substrat 4 kann metallisch oder keramisch sein.

Insbesondere ist das Substrat 4 eine ferritische
Basislegierung bei einer Dampfturbine, eine Nickel- oder
30 kobaltbasierte Superlegierung bei einer Gasturbine oder ein
Stahl, insbesondere ein 1%CrMoV Stahl oder ein 10% bis 12%
Chromstahl.

35 Weitere vorteilhafte ferritische Substrate 4 des Schichtsystems 1 können bestehen aus:

```
1% bis 2%Cr-Stahl für Wellen (309, Fig. 4):
wie z.B. 30CrMoNiV5-11 oder 23CrMoNiWV8-8,
1% bis 2%Cr-Stahl für Gehäuse (bspw. 333, Fig. 4):
G17CrMoV5-10 oder G17CrMo9-10
10% Cr-Stahl für Wellen(309, Fig. 4):
X12CrMoWVNbN10-1-1
10% Cr-Stahl für Gehäuse (bspw. 333, Fig. 4):
GX12CrMoWVNbN10-1-1 oder GX12CrMoVNbN9-1.
```

10

Als Substrat 4 kommt weiterhin folgende Zusammensetzung in Frage (Angaben in Gewichtsprozent):

```
0,03 bis 0,05% Kohlenstoff
```

- 15 18 bis 19% Chrom
 - 12 bis 15% Kobalt
 - 3 bis 6% Molybdän
 - 1 bis 1,5% Wolfram
 - 2 bis 2,5% Aluminium
- 20 3 bis 5% Titan

wahlweise geringe Anteile von Tantal, Niob, Bor und/oder Zirkon, Rest Nickel

Solche Werkstoffe sind als Schmiedelegierungen unter den 25 Bezeichnungen Udimet 520 und Udimet 720 bekannt.

Alternativ kommt für das Substrat 4 des Bauteils 1 folgende Zusammensetzung in Frage (Angaben in Gewichtsprozent):

- 0,1 bis 0,15 % Kohlenstoff
 18 bis 22 % Chrom
 18 bis 19 % Kobalt
 0 bis 2 % Wolfram
- 35 0 bis 4 % Molybdän
 - 0 bis 1,5 % Tantal
 - 0 bis 1 % Niob

- 1 bis 3 % Aluminium
- 2 bis 4 % Titan
- 0 bis 0,75 % Hafnium

wahlweise geringe Anteile von Bor

5 und/oder Zirkon, Rest Nickel.

Zusammensetzungen dieser Art sind als Gusslegierungen unter den Bezeichnungen GTD222, IN939, IN6203 und Udimet 500 bekannt.

10

Eine weitere Alternative für das Substrat 4 des Bauteils 1 ist folgende Zusammensetzung (Angaben in Gewichtsprozent):

15	0,07	bis	0,1%	Kohlenstoff
	12	bis	16%	Chrom
	8	bis	10%	Kobalt
	1,5	bis	2%	Molybdän
	2,5	bis	4%	Wolfram
20	1,5	bis	5%	Tantal
	0	bis	1%	Niob
	3	bis	4%	Aluminium
	3,5	bis	5%	Titan
	0	bis	0,1%	Zirkon
25	0	bis	1%	Hafnium

wahlweise ein geringer Anteil von Bor, Rest Nickel.

Zusammensetzungen dieser Art sind als Gusslegierungen PWA1483SX, IN738LC, GTD111, IN792CC und IN792DS bekannt; als besonders bevorzugt wird der Werkstoff IN738LC angesehen.

Als weitere Alternative für das Substrat 4 des Bauteils 1 35 wird folgende Zusammensetzung angesehen (Angaben in Gewichtsprozent):

	etwa	0,25%		Kohlenstoff
	24	bis	30%	Chrom
	10	bis	11%	Nickel
	7	bis	8%	Wolfram
5	0	bis	4%	Tantal
	0	bis	0,3%	Aluminium
	0	bis	0,3%	Titan
	0	bis	0,6%	Zirkon

- wahlweise ein geringer Anteil von Bor, Rest Kobalt.

 Solche Zusammensetzungen sind bekannt als Gusslegierungen unter den Bezeichnungen FSX414, X45, ECY768 und MAR-M-509.
- 15 Die Figur 3 zeigt beispielhaft eine Gasturbine 100 in einem Längsteilschnitt.

Die Gasturbine 100 weist im Inneren einen um eine Rotationsachse 102 drehgelagerten Rotor 103 auf, der auch als Turbinenläufer bezeichnet wird. Entlang des Rotors 103 folgen

- 20 aufeinander ein Ansauggehäuse 104, ein Verdichter 105, eine beispielsweise torusartige Brennkammer 110, insbesondere Ringbrennkammer 106, mit mehreren koaxial angeordneten Brennern 107, eine Turbine 108 und das Abgasgehäuse 109. Die Ringbrennkammer 106 kommuniziert mit einem beispielsweise
- ringförmigen Heißgaskanal 111. Dort bilden beispielsweise vier hintereinander geschaltete Turbinenstufen 112 die Turbine 108. Jede Turbinenstufe 112 ist aus zwei Schaufelringen gebildet. In Strömungsrichtung eines Arbeitsmediums 113 gesehen folgt im Heißgaskanal 111 einer
- 30 Leitschaufelreihe 115 eine aus Laufschaufeln 120 gebildete Reihe 125.

Die Leitschaufeln 130 sind dabei am Stator 143 befestigt, wo-35 hingegen die Laufschaufeln 120 einer Reihe 125 mittels einer Turbinenscheibe 133 am Rotor 103 angebracht sind. An dem Ro-

tor 103 angekoppelt ist ein Generator oder eine Arbeitsmaschine (nicht dargestellt).

Während des Betriebes der Gasturbine 100 wird vom Verdichter
105 durch das Ansauggehäuse 104 Luft 135 angesaugt und verdichtet. Die am turbinenseitigen Ende des Verdichters 105 bereitgestellte verdichtete Luft wird zu den Brennern 107 geführt und dort mit einem Brennmittel vermischt. Das Gemisch wird dann unter Bildung des Arbeitsmediums 113 in der Brennkammer 110 verbrannt. Von dort aus strömt das Arbeitsmedium 113 entlang des Heißgaskanals 111 vorbei an den Leitschaufeln 130 und den Laufschaufeln 120. An den Laufschaufeln 120 entspannt sich das Arbeitsmedium 113 impulsübertragend, so dass die Laufschaufeln 120 den Rotor 103 antreiben und dieser die an ihn angekoppelte Arbeitsmaschine.

Die dem heißen Arbeitsmedium 113 ausgesetzten Bauteile unterliegen während des Betriebes der Gasturbine 100 thermischen
Belastungen. Die Leitschaufeln 130 und Laufschaufeln 120 der
in Strömungsrichtung des Arbeitsmediums 113 gesehen ersten
Turbinenstufe 112 werden neben den die Ringbrennkammer 106
auskleidenden Hitzeschildsteinen am meisten thermisch belastet. Um den dort herrschenden Temperaturen standzuhalten,
werden diese mittels eines Kühlmittels gekühlt. Ebenso können
die Schaufeln 120, 130 oben beschriebene Schutzschichten 7
gegen Korrosion (MCrAlX; M = Fe, Co, Ni, X=Y, Seltenen Erden)
und Wärme (Wärmedämmschicht, beispielsweise ZrO₂, Y₂O₄-ZrO₂)
aufweisen.

Die Leitschaufel 130 weist einen dem Innengehäuse 138 der Turbine 108 zugewandten Leitschaufelfuß (hier nicht dargestellt) und einen dem Leitschaufelfuß gegenüberliegendem Leitschaufelkopf auf. Der Leitschaufelkopf ist dem Rotor 103 zugewandt und an einem Befestigungsring 140 des Stators 143 festgelegt.

Die Figur 4 zeigt eine Brennkammer 110 einer Gasturbine 100. Die Brennkammer 110 ist beispielsweise als so genannte Ringbrennkammer ausgestaltet, bei der eine Vielzahl von in Umfangsrichtung um die Turbinenwelle 103 herum angeordneten Brennern 102 in einen gemeinsamen Brennkammerraum münden. Dazu ist die Brennkammer 110 in ihrer Gesamtheit als ringförmige Struktur ausgestaltet, die um die Turbinenwelle 103 herum positioniert ist.

5

35

- 10 Zur Erzielung eines vergleichsweise hohen Wirkungsgrades ist die Brennkammer 110 für eine vergleichsweise hohe Temperatur des Arbeitsmediums M von etwa 1000°C bis 1600°C ausgelegt. Um auch bei diesen, für die Materialien ungünstigen Betriebsparametern eine vergleichsweise lange Betriebsdauer zu ermöglichen, ist die Brennkammerwand 153 auf ihrer dem Arbeitsme-15 dium M zugewandten Seite mit einer aus Hitzeschildelementen 155 gebildeten Innenauskleidung versehen. Jedes Hitzeschildelement 155 ist arbeitsmediumsseitig mit einer besonders hitzebeständigen Schutzschicht ausgestattet oder aus hochtem-20 peraturbeständigem Material gefertigt. Aufgrund der hohen Temperaturen im Inneren der Brennkammer 110 ist zudem für die Hitzeschildelemente 155 bzw. für deren Halteelemente ein Kühlsystem vorgesehen.
- Die Materialien der Brennkammerwand und deren Beschichtungen können ähnlich der Turbinenschaufeln sein.
- In Figur 5 ist beispielhaft eine Dampfturbine 300, 303 mit 30 einer sich entlang einer Rotationsachse 306 erstreckenden Turbinenwelle 309 dargestellt.

Die Dampfturbine weist eine Hochdruck-Teilturbine 300 und eine Mitteldruck-Teilturbine 303 mit jeweils einem Innengehäuse 312 und einem dieses umschließende Außengehäuse 315 auf. Die Hochdruck-Teilturbine 300 ist beispielsweise in Topfbauart ausgeführt. Die Mitteldruck-Teilturbine 303 ist

zweiflutig ausgeführt. Es ist ebenfalls möglich, daß die Mitteldruck-Teilturbine 303 einflutig ausgeführt ist. Entlang der Rotationsachse 306 ist zwischen der Hochdruck-Teilturbine 300 und der Mitteldruck-Teilturbine 303 ein Lager 318 ange-5 ordnet, wobei die Turbinenwelle 309 in dem Lager 318 einen Lagerbereich 321 aufweist. Die Turbinenwelle 309 ist auf einem weiteren Lager 324 neben der Hochdruck-Teilturbine 300 aufgelagert. Im Bereich dieses Lagers 324 weist die Hochdruck-Teilturbine 300 eine Wellendichtung 345 auf. Die Turbi-10 nenwelle 309 ist gegenüber dem Außengehäuse 315 der Mitteldruck-Teilturbine 303 durch zwei weitere Wellendichtungen 345 abgedichtet. Zwischen einem Hochdruck-Dampfeinströmbereich 348 und einem Dampfaustrittsbereich 351 weist die Turbinenwelle 309 in der Hochdruck-Teilturbine 300 die Hochdruck-15 Laufbeschaufelung 354, 357 auf. Diese Hochdruck-Laufbeschaufelung 354, 357 stellt mit den zugehörigen, nicht näher dargestellten Laufschaufeln einen ersten Beschaufelungsbereich 360 dar. Die Mitteldruck-Teilturbine 303 weist einen zentralen Dampfeinströmbereich 333 auf. Dem Dampfeinströmbereich 20 333 zugeordnet weist die Turbinenwelle 309 eine radialsymmetrische Wellenabschirmung 363, eine Abdeckplatte, einerseits zur Teilung des Dampfstromes in die beiden Fluten der Mitteldruck-Teilturbine 303 sowie zur Verhinderung eines direkten Kontaktes des heißen Dampfes mit der Turbinenwelle 309 auf. Die Turbinenwelle 309 weist in der Mitteldruck-Teilturbine 25 303 einen zweiten Beschaufelungsbereich 366 mit den Mitteldruck-Laufschaufeln 354, 342 auf. Der durch den zweiten Beschaufelungsbereich 366 strömende heiße Dampf strömt aus der Mitteldruck-Teilturbine 303 aus einem Abströmstutzen 369 zu 30 einer strömungstechnisch nachgeschalteten, nicht dargestellten Niederdruck-Teilturbine.

Die Turbinenwelle 309 ist aus zwei Teilturbinenwellen 309a und 309b zusammengesetzt, die im Bereich des Lager,s 318 fest miteinander verbunden sind.

Die Schaufeln 354, 357, 366, Wellen 309, oder andere Gehäuseteile 333 können oben beschriebene Schutzschichten 7, 10 gegen Korrosion (MCrAlX; M = Fe, X=Y, Si, Seltenen Erden) und Wärme (Wärmedämmschicht, beispielsweise ZrO₂, Y₂O₄-ZrO₂) aufweisen.

Patentansprüche

1. Metallische Schutzschicht,

5 bestehend aus (in Gewichtsprozent wt%)

11,5 bis 20,0 % Chrom,

0,3 bis 1,5 % Silizium,

0,0 bis 1,0 % Aluminium,

0,0 bis 0,7 wt% Yttrium und/oder zumindest ein Metall aus

der Gruppe umfassend Scandium und die Elemente der Seltenen Erden aufweist,

Rest Eisen sowie herstellungsbedingte Verunreinigungen.

15 2. Metallische Schutzschicht nach Anspruch 1,

bestehend aus (in Gewichtsprozent wt%)

12,5 bis 14,0 % Chrom,

0,5 bis 1,0 % Silizium,

0,1 bis 0,5 % Aluminium,

- 20 Rest Eisen sowie herstellungsbedingte Verunreinigungen.
 - 3. Schichtsystem,

zumindest bestehend aus einem Substrat (4)

- und einer metallischen Schutzschicht (7) nach Anspruch 1 oder 2 auf dem Substrat (4).
 - 4. Schichtsystem nach Anspruch 3,
- 30 dadurch gekennzeichnet, dass

das Substrat (4) metallisch oder keramisch ist.

5. Schichtsystem nach Anspruch 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, dass

das Substrat (4) eine ferritische Basislegierung, ein

Stahl oder eine nickel- oder kobaltbasierte Superlegierung
ist.

6. Schichtsystem nach Anspruch 3 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass

die metallische Schutzschicht (7) ferritisch ist.

15 7. Schichtsystem nach Anspruch 3, 5 oder 6, dadurch gekennzeichnet, dass

die metallische Schutzschicht (7) und das Substrat (4) ferritisch sind.

20

10

- 8. Schichtsystem nach Anspruch 3 oder 7, dadurch gekennzeichnet, dass
- die Schutzschicht (7) durch Adhäsion auf dem Substrat (4) haftet.
- 9. Schichtsystem nach Anspruch 3, 7 oder 8,30 dadurch gekennzeichnet, dass

das Schichtsystem (1) keine Diffusionsbehandlung erfahren hat.

10. Schichtsystem nach Anspruch 7, 8 oder 9 dadurch gekennzeichnet, dass

die thermischen Ausdehnungskoeffizienten α der

Schutzschicht (7),
insbesondere der ferritischen Schutzschicht (7),
und des Substrats (4),
insbesondere des ferritischen Substrats (4),
gleich, nahezu gleich sind oder bis 10% Unterschied in den

Ausdehnungskoeffizienten α aufweisen.

 Schichtsystem nach Anspruch 3 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass

15

das Substrat (4) eine eisenbasierte Legierung, insbesondere ein 1%CrMoV Stahl oder ein 10 bis 12prozentiger Chromstahl, ist.

- 12. Schichtsystem nach Anspruch 3 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass
- das Substrat (4)
 ein 1% bis 2%Cr-Stahl,
 insbesondere 30CrMoNiV5-11 oder 23CrMoNiWV8-8 oder
 G17CrMoV5-10 oder G17CrMo9-10, oder
 ein 10% Cr-Stahl ist,
- insbesondere X12CrMoWVNbN10-1-1 oder GX12CrMoWVNbN10-1-1 oder GX12CrMoVNbN9-1.

13. Schichtsystem nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass

auf der metallischen Schutzschicht (7) eine keramische Schicht (10) vorhanden ist.

- 14. Schutzsystem nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass
- 10 die keramische Schicht (10) eine Wärmedämmschicht ist, insbesondere auf Zirkonoxidbasis.
- 15 15. Schichtsystem nach Anspruch 3 oder 14, dadurch gekennzeichnet, dass
- das Schichtsystem (1) ein Schichtsystem (1) eines Bauteils (110, 120, 130) einer Gasturbine (100) oder ein Bauteil (333, 354, 357, 366) einer Dampfturbine (300, 303) ist.
 - 16. Schichtsystem nach Anspruch 3 oder 15, dadurch gekennzeichnet, dass
- dass das Schichtsystem (1) eine Turbinenschaufel (120,
 130, 354, 357, 366) oder
 dass das Schichtsystem (1) ein Gehäuseteil oder ein
 Bereich eines Gehäuses erner Turbine (100, 300, 303) oder
 dass das Schichtsystem (1) eine Auskleidung (155) einer
 Brennkammer (110) ist.

17. Schichtsystem nach Anspruch 3, 15 bis 19, dadurch gekennzeichnet, dass

das Schichtsystem (1) auf einem neu hergestellten Bauteil, insbesondere für eine Turbinenschaufel (120, 130, 354, 357, 366), angeordnet ist.

18. Schichtsystem nach Anspruch 3, 15 bis 19,10 dadurch gekennzeichnet, dass

das Schichtsystem (1) auf einem wieder aufgearbeiteten Bauteil, insbesondere für eine Turbinenschaufel (120, 130, 354, 357, 366), vorhanden ist.

FIG 1





FIG 2








FIG 4





INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Intermional Application No PCT/EP2004/013661

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 7 C22C38/18 C23C4/08 According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC **B. FIELDS SEARCHED** Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) C23C C22C IPC 7 Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used) EPO-Internal, PAJ, WPI Data, COMPENDEX C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim No. X JP 49 040239 A (TOKYO SHIBAURA ELECTRIC) 1-12,15 April 1974 (1974-04-15) 15-18 abstract 1 - 18Α A.S. KHANNA: "Introduction to High Temperature Oxidation and Corrosion" 2002, ASM INTERNATIONAL, USA, XP002321573 page 122 US 4 101 713 A (HIRSCH ET AL) 1 - 18Α 18 July 1978 (1978-07-18) the whole document US 4 429 019 A (SCHREWELIUS, DECEASED ET 1 - 18Α AL) 31 January 1984 (1984-01-31) the whole document -/--Further documents are listed in the continuation of box C. X Patent family members are listed in annex. * Special categories of cited documents: "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the inventor. "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier document but published on or after the international "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such docu-"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or ments, such combination being obvious to a person skilled in the art. document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed "&" document member of the same patent family Date of the actual completion of the international search Date of mailing of the international search report 17 March 2005 15/04/2005 Authorized officer Name and mailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31–70) 340–2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31–70) 340–3016 Brown, A

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No
PCT/EP2004/013661

		PCT/EP2004/013661	
	otion) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim N	o
Α	US 4 773 928 A (HOUCK ET AL) 27 September 1988 (1988-09-27) the whole document	1-18	
Α	CH 646 461 A5 (BULTEN-KANTHAL AB) 30 November 1984 (1984-11-30) the whole document	1-18	
Α	US 4 117 179 A (JACKSON ET AL) 26 September 1978 (1978-09-26) the whole document	1-18	
A	US 5 154 885 A (CZECH ET AL) 13 October 1992 (1992-10-13) the whole document	1-18	
A	US 4 339 509 A (DARDI ET AL) 13 July 1982 (1982-07-13) the whole document	1-18	
A	US 4 546 052 A (NICOLL ET AL) 8 October 1985 (1985-10-08) the whole document	1-18	
A	US 6 060 174 A (SABOL ET AL) 9 May 2000 (2000-05-09) the whole document	1–18	
A	US 6 346 134 B1 (RUSSO LYSA ET AL) 12 February 2002 (2002-02-12) the whole document	1–18	

Form PCT/ISA/210 (continuation of second sheet) (January 2004)

IN RNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

Internal Application No PCT/EP2004/013661

				rci/Er2	004/013661
Patent document cited in search report		Publication date		Patent family member(s)	Publication date
JP 49040239	Α	15-04-1974	JP JP	842715 C 51017137 B	15-02-1977 31-05-1976
US 4101713	А	18-07-1978	DE FR GB IT JP JP JP	. 2801016 A1 2377458 A1 1591593 A 1091969 B 1059348 B 1584977 C 53112234 A 1119657 A	20-07-1978 11-08-1978 24-06-1981 06-07-1985 15-12-1989 31-10-1990 30-09-1978 11-05-1989
US 4429019	Α	31-01-1984	DE FR GB JP SE	3103129 A1 2474533 A1 2069009 A ,B 56119766 A 8000750 A	24-12-1981 31-07-1981 19-08-1981 19-09-1981 31-07-1981
US 4773928	Α	27-09-1988	NONE		
CH 646461	A5	30-11-1984	NONE		
US 4117179	Α	26-09-1978	DE FR GB IL IT JP JP JP	2734529 A1 2370106 A1 1566179 A 52089 A 1089030 B 1263682 C 53057137 A 59040904 B	18-05-1978 02-06-1978 30-04-1980 30-12-1979 10-06-1985 16-05-1985 24-05-1978 03-10-1984
US 5154885	Α	13-10-1992	DE DE EP JP JP US US	3926479 A1 59010817 D1 0412397 A1 3120327 A 3305709 B2 5273712 A 5268238 A	14-02-1991 30-04-1998 13-02-1991 22-05-1991 24-07-2002 28-12-1993 07-12-1993
US 4339509	Α	13-07-1982	USA DER GBB JPP USA DER JPCA DER FR	4313760 A 1169267 A1 3030961 A1 2463191 A1 2056487 A ,B 2056491 A ,B 1370702 C 56108850 A 61036061 B 4447503 A 4615864 A 1153584 A1 3010608 A1 2457907 A1 55161041 A 4764225 A 1170862 A1 3030962 A1 2463192 A1	02-02-1982 19-06-1984 12-03-1981 20-02-1981 18-03-1981 18-03-1981 25-03-1987 28-08-1981 16-08-1986 08-05-1984 07-10-1986 13-09-1983 11-12-1980 26-12-1980 15-12-1980 16-08-1988 17-07-1984 12-03-1981 20-02-1981

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

Interestional Application No PCT/EP2004/013661

Patent document cited in search report		Publication date		Patent family member(s)	Publication date
US 4339509	Α		GB JP JP JP	2058835 A ,B 1403223 C 56108851 A 62003221 B	15-04-1981 28-09-1987 28-08-1981 23-01-1987
US 4546052	A	08-10-1985	EP AT DE JP JP JP	0134821 A1 28335 T 3372501 D1 1952529 C 6076669 B 60039173 A	27-03-1985 15-08-1987 20-08-1987 28-07-1995 28-09-1994 28-02-1985
US 6060174	A	09-05-2000	DE EP JP WO	60010271 D1 1198619 A2 2003500536 T 0071781 A2	03-06-2004 24-04-2002 07-01-2003 30-11-2000
US 6346134	B1	12-02-2002	CA DE EP JP WO US	2401970 A1 60106220 D1 1272301 A1 2004501275 T 0172455 A1 2002194956 A1	04-10-2001 11-11-2004 08-01-2003 15-01-2004 04-10-2001 26-12-2002

INTERNATION ER RECHERCHENBERICHT

tionales Aktenzeichen PCT/EP2004/013661

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES IPK 7 C22C38/18 C23C4/08

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchlerter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) IPK 7 C23C C22C

Recherchlerte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der Internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, PAJ, WPI Data, COMPENDEX

C. ALS WE	SENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angal	be der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
х	JP 49 040239 A (TOKYO SHIBAURA E 15. April 1974 (1974-04-15) Zusammenfassung	LECTRIC)	1-12, 15-18
Α	A.S. KHANNA: "Introduction to Hic Temperature Oxidation and Corros 2002, ASM INTERNATIONAL, USA, XP002321573 Seite 122		1-18
A	US 4 101 713 A (HIRSCH ET AL) 18. Juli 1978 (1978-07-18) das ganze Dokument		1–18
A	US 4 429 019 A (SCHREWELIUS, DECI AL) 31. Januar 1984 (1984-01-31) das ganze Dokument 	EASED ET	1–18
entne	ere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu hmen	X Siehe Anhang Patentfamilie	
"A" Veröffen aber ni "E" ålteres E C Anmelc "L" Veröffen scheine anderei soll ode ausgefü "O" Veröffen eine Be P" Veröffen dem be	r die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ihrt) tlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, nutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht tilichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach anspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist		t worden ist und mit der r zum Verständnis des der oder der ihr zugrundeliegenden utung; die beanspruchte Erfindun chung nicht als neu oder auf achtet werden utung; die beanspruchte Erfindun teit beruhend betrachtet einer oder mehreren anderen Verbindung gebracht wird und naheliegend ist n Patentfamilie ist
	bschlusses der internationalen Recherche	Absendedatum des internationalen Re	cherchenberichts
	. März 2005	15/04/2005	
Name und Po	ostanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31–70) 340–2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31–70) 340–3016	Bevollmächtigter Bediensteter Brown, A	

INTERNATION RECHERCHENBERICHT

internationales Aktenzeichen PCT/EP2004/013661

0/5		004/013661
	ung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN	
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Telle	Betr. Anspruch Nr.
A	US 4 773 928 A (HOUCK ET AL) 27. September 1988 (1988-09-27) das ganze Dokument	1-18
A	CH 646 461 A5 (BULTEN-KANTHAL AB) 30. November 1984 (1984-11-30) das ganze Dokument	1-18
A	US 4 117 179 A (JACKSON ET AL) 26. September 1978 (1978-09-26) das ganze Dokument	1-18
A	US 5 154 885 A (CZECH ET AL) 13. Oktober 1992 (1992-10-13) das ganze Dokument	1-18
A	US 4 339 509 A (DARDI ET AL) 13. Juli 1982 (1982-07-13) das ganze Dokument	1-18
A	US 4 546 052 A (NICOLL ET AL) 8. Oktober 1985 (1985-10-08) das ganze Dokument	1-18
Α	US 6 060 174 A (SABOL ET AL) 9. Mai 2000 (2000-05-09) das ganze Dokument	1-18
A	US 6 346 134 B1 (RUSSO LYSA ET AL) 12. Februar 2002 (2002-02-12) das ganze Dokument	1-18
ļ		
	/210 (Fortsetzung von Blatt 2) (Januar 2004)	<u></u>

INTERNATIONATER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentiamilie gehören

Internationales Aktenzeichen PCT/EP2004/013661

	echerchenbericht rtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung		Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
JP	49040239	A	15-04-1974	JP JP	842715 C 51017137 B	15-02-1977 31-05-1976
US	4101713	Α .	18-07-1978	DE FR GB IT JP JP JP	2801016 A1 2377458 A1 1591593 A 1091969 B 1059348 B 1584977 C 53112234 A 1119657 A	20-07-1978 11-08-1978 24-06-1981 06-07-1985 15-12-1989 31-10-1990 30-09-1978 11-05-1989
US	4429019	A	31-01-1984	DE FR GB JP SE	3103129 A1 2474533 A1 2069009 A 56119766 A 8000750 A	24-12-1981 31-07-1981 ,B 19-08-1981 19-09-1981 31-07-1981
US	4773928	Α	27-09-1988	KEINE		
СН	646461	A5	30-11-1984	KEINE		
US	4117179	Α	26-09-1978	DE FR GB IL IT JP JP JP	2734529 A1 2370106 A1 1566179 A 52089 A 1089030 B 1263682 C 53057137 A 59040904 B	18-05-1978 02-06-1978 30-04-1980 30-12-1979 10-06-1985 16-05-1985 24-05-1978 03-10-1984
US	5154885	A	13-10-1992	DE DE EP JP JP US US	3926479 A1 59010817 D1 0412397 A1 3120327 A 3305709 B2 5273712 A 5268238 A	14-02-1991 30-04-1998 13-02-1991 22-05-1991 24-07-2002 28-12-1993 07-12-1993
US	4339509	A	13-07-1982	US CA DE FR GB JP US CA DE FR US CA FR DE FR	4313760 A 1169267 A1 3030961 A1 2463191 A1 2056487 A 2056491 A 1370702 C 56108850 A 61036061 B 4447503 A 4615864 A 1153584 A1 3010608 A1 2457907 A1 55161041 A 4764225 A 1170862 A1 3030962 A1 2463192 A1	02-02-1982 19-06-1984 12-03-1981 20-02-1981 ,B 18-03-1981 25-03-1987 28-08-1981 16-08-1986 08-05-1984 07-10-1986 13-09-1983 11-12-1980 26-12-1980 15-12-1980 15-12-1980 16-08-1988 17-07-1984 12-03-1981 20-02-1981

INTERNATIONA RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen
PCT/EP2004/013661

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokume	nt	Datum der Veröffentlichung		Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
US 4339509	A		GB JP JP JP	2058835 A 1403223 C 56108851 A 62003221 B		15-04-1981 28-09-1987 28-08-1981 23-01-1987
US 4546052	A	08-10-1985	EP AT DE JP JP JP	0134821 A 28335 T 3372501 D 1952529 C 6076669 B 60039173 A	1	27-03-1985 15-08-1987 20-08-1987 28-07-1995 28-09-1994 28-02-1985
US 6060174	A	09-05-2000	DE EP JP WO	60010271 D 1198619 A 2003500536 T 0071781 A	2	03-06-2004 24-04-2002 07-01-2003 30-11-2000
US 6346134	B1	12-02-2002	CA DE EP JP WO US	2401970 A 60106220 D 1272301 A 2004501275 T 0172455 A 2002194956 A	1 1 1	04-10-2001 11-11-2004 08-01-2003 15-01-2004 04-10-2001 26-12-2002